

名称	1t添加量/kg	备注	单价(元/	总价/元
水	364	预留50KG水后面添加		
改性纤维素83001	2.5			
95D+	1			
消泡剂DF900D	1			
乙二醇	7			
润湿剂PE100S	1			
分散剂H5028/6070N	6			
R-2195钛白粉	20			
4000目煅烧高岭土	75			
1250目重钙粉(广西)	425			
高速分散30分钟				
成膜助剂	6			
苯丙乳液	60			
DF900D消泡剂	1			
消泡10分钟观察是否有泡, 缩孔				
卡松杀菌剂剂	1.5	1:4兑水慢加入		
耐高温杀菌剂	1	1:4兑水慢加入		
水	25	搅匀之后慢慢加入		
改性纤维素83001	2			
有机硅中和剂SI50	2			
低速搅拌(有漩涡即可)20分钟化纤维素, 漆表面变光				
总价	1000			